



Hoá chất phòng chống tĩnh điện Licron Crystal Techspray 1756

Mô tả sản phẩm

767/5000 Licron Crystal™ là một chất khí ni-mang tính cách mạng và sáng tạo vì là một chất phòng chống tĩnh điện và nhũ. Nó cung cấp một lớp phủ bám dính tuyệt vời lên kim loại, thủy tinh, nhựa, sơn và hầu hết các bề mặt khác. Licron Crystal hoạt động ngay lập tức với hiệu suất 0-100%. Lớp phủ bền, không sứt mẻ và duy trì điện trở 10E6-10E8. Licron Crystal là một lớp phủ mờ, màu hơi xám.

Licron Crystal có thể được phun bằng súng phun hoặc hệ thống phun sơn (kiểm tra khả năng thích ứng trên bao bì và các thành phần nhựa hoặc cao su khác). Miền là lớp phủ mờ và mịn, lấp hoàn thiện sạch sẽ và bóng. Sau đó có thể dùng dây dẫn nối tiếp ngay vào tầng tĩnh điện sàn ESD.

Ứng dụng / Lưu ý

- Tối ưu phòng chống tĩnh điện
- Điện trở bề mặt từ 10^6 To 10^9 ohms
- Bền nhiệt 302°F (155°C)
- Không bắt lửa
- Thích hợp cho nhiều loại bề mặt: kính, nhựa, ...
- Phạm vi: dây cáp 1mm, 1 gallon s ph c x p x 150m2
- Không gây suy giảm môi trường

Hướng dẫn sử dụng

Làm sạch bề mặt trước khi sử dụng. Bề mặt sử dụng nên khô ráo. Là chất khí sử dụng và thổi khô ngay lập tức trong thời gian dài. Giữ khoảng cách 20-25cm từ bề mặt. Môi trường trên 50% RH có thể làm giảm hiệu suất. Khô khoảng 24 giờ nhiệt phòng (70°F/21°C). Nhiệt độ 120°-150°F, lớp phủ sẽ khô trong 1-2 giờ.



Đặc tính sản phẩm và Tính chất vật lý

Trạng thái vật lý:	Lỏng
Nhiệt độ đóng băng:	53.2°F (11.7°C)
Nhiệt độ sôi:	852.8°F (456°C)
Nồng độ bốc hơi:	Lower 2% Upper 12%
Màu:	Xám nhạt
Mùi:	Mùi cam
pH:	8.5
Nhiệt độ đông đặc:	181.4°F (83°C)
Nhiệt độ ngưng tụ:	-130°F (-90°C)
Mật độ:	0.79
Áp suất bay hơi:	4.4 kPa (33 mmHg)
Mật độ:	2.1 [Air=1]
Tốc độ bay hơi:	<1 (Nồng độ=1)
Thời gian sử dụng:	5 năm (chưa mở)

Hoá chất phòng chống nấm mốc Licron Crystal Techspray 1756

Quy cách

1756-8S	8 oz (227g)
1756-G	1 gallon

An toàn môi trường

Techspray® cam kết phát triển các sản phẩm thân thiện môi trường an toàn và sức khỏe con người. Chúng tôi sẵn lòng tiếp nhận và duy trì các quy định của tất cả các cơ quan chính phủ địa phương.

Lưu ý

Các sản phẩm của Techspray® có chứa các nguyên liệu bán hàng, kết thu và dịch vụ khách hàng toàn cầu.

Để biết thêm thông tin kỹ thuật về sản phẩm này hoặc các sản phẩm Techspray® khác tại Việt Nam, hãy gọi cho bộ phận bán hàng kết thu theo số 083 383 1313, email info@systech.vn hoặc truy cập trang web của chúng tôi tại: <https://esdvietnam.com/>.

Thông báo quan trọng cho người mua/người dùng: Thông tin trong sản phẩm này dựa trên các thử nghiệm mà chúng tôi tin là đáng tin cậy. Các kết quả có thể thay đổi do sự khác biệt trong phương pháp và điều kiện thử nghiệm. Chúng tôi khuyến khích người dùng nên đánh giá sản phẩm xác nhận phù hợp của nó với việc ứng dụng thực tế. Điều kiện sử dụng ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi và rất khác nhau. Nghĩa vụ duy nhất của Techspray và giải pháp duy nhất của bạn là thay thế sản phẩm bị lỗi khi bạn nhận được. Trong mọi trường hợp, Techspray® sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại cá nhân, thương mại hoặc chu kỳ nào dựa trên việc phân bổ hành, sự thất bại hoặc bất kỳ lý thuyết nào khác.